



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 09NT/TIG369822

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

TIGER GUN FOAM 750 -10C

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Piana montażowa pistoletowa zimowa (Art. Nr: TIG369822)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelnianie przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany z użyciem łączników mechanicznych. Wypełnianie niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Miejsce produkcji wyrobu: RUMUNIA**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

b) Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2024/2641 wydanie 1 + aneks nr 1**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji), %	$70 \pm 10\%$	
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥ 17	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kPa	≥ 95	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 50	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temperaturze -10°C , do podłoża z betonu / drewna / aluminium / PVC-U	$\geq 90 / \geq 115 / \geq 100 / \geq 95$	
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temperaturze $+35^{\circ}\text{C}$, do podłoża z betonu / drewna / aluminium / PVC-U	$\geq 65 / \geq 75 / \geq 105 / \geq 100$	
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m^2	$\leq 0,5$	
Stabilność wymiarowa, po 24 h w temperaturze $+40^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej 95%, %, w kierunku długości i szerokości / grubości (kierunek wzrostu pianki)	$\pm 5 / \pm 5$	



9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Leszczyński, Kierownik ds. Produktu

Sady, 9.12.2024

Bostik Bostik Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 110, Sady
62-080 Tarnobrzeg-Podgórze
tel. +48 61 889 61 710, fax +48 61 81 63 823
NIP 777-10-01-481, REGON 6302756487
www.bostikpolska.pl (11)